



e-vers® compact as

Epoksydowo—kwarcowy, antyelektrostatyczny system posadzkowy na bazie kolorowych piasków kwarcowych, o wysokiej wytrzymałości na uderzenia, zarysowania oraz odporności chemicznej.

E-Vers® Compact AS spełnia znormalizowane wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną w zakresie: ochrony przed elektrycznością statyczną dla stref zagrożonych wybuchem wg PN-E-050204:1992; ochrony przed elektrycznością statyczną w obszarach z atmosferą wybuchową wg IEC/TS 60079-32-1:2013; ochrony przed elektrycznością statyczną w pomieszczeniach, w których wykonywane są czynności przy obsłudze urządzeń elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61340-5-1:201, ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne pod niskim napięciem do 250V.



A – WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

	odporny na zarysowania		odporny na chemikalia
	odporny mechanicznie		przeciwpoślizgowy
	szybki powrót do działania		dostępny w czterech kolorach
	monolityczny		

B – DANE TECHNICZNE

Ochrona przed elektrycznością statyczną dla stref zagrożonych wybuchem	wg PN-E-050204:1992	$R_U (R_{gp}) \leq 1 \times 10^6 \Omega$
Ochrona przed elektrycznością statyczną w obszarach z atmosferą wybuchową	wg IEC/TS 60079-32-1:2013	$R_U < 100 M\Omega$
Ochrona przed elektrycznością w pomieszczeniach, w których wykonywane są czynności przy obsłudze urządzeń elektronicznych, wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne	wg PN-EN 61340-5-1:2015	$R_U (R_{gp}) \leq 1 \times 10^9 \Omega$
Odporność na uderzenie	wg PN-EN 1504-2	Klasa II: $\geq 10 \text{ Nm}$
Absorbcja kapilarna i przepuszczalność wody	wg PN-EN 1504-2	$0,002 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
Klasa reakcji na ogień	wg PN-EN 13501-1+A1:2010	B _{fl} -s1
Odporność na ścieranie	wg PN-EN 1504-2	< 3000 mg
Klasa przeciwpoślizgowości	wg DIN 51130	R 11
Klasa przeciwpoślizgowości	wg DIN 51097	B
Przyczepność przy odrywaniu	wg PN EN 1542	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Odporność na ściskanie	wg PN EN 12190	> 50Mpa
Emisja LZO/VOC	wg PN-EN ISO 16000-6	LZO<500g/l

C – ZASTOSOWANIE

-
- do stref i pomieszczeń zagrożonych wybuchem
 - do obiektów, gdzie wymagana jest ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi
-

Wyjątkowe właściwości systemu posadzkowego E—Vers® Compact AS zabezpieczają podłóża betonowe przed działaniem środków chemicznych, obciążeń mechanicznych i spełniając najwyższe standardy higieny wspierają skutecznie procesy produkcyjne. Antyelektrostatyczny system E—Vers® Compact AS przeznaczony jest:

-
- do stref i pomieszczeń z atmosferami wybuchowymi
 - do obiektów, gdzie wymagana jest ochrona przeciwporażeniowa personelu
-

D – ATESTY I NORMY

-
- Atest Higieniczny wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska – 300/322/306/2021
 - Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – SG-83/16/N
 - Raport badań odporności mechanicznej wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM – 1074/2016
 - Raport z badań laboratoryjnych emisji LZO/VOC oraz badań wytrzymałościowych wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM – 193/L2017
-

E – PODŁOŻE

- Jakość podłóża

Powierzchnia bazowa jest zazwyczaj powierzchnią betonową lub polimerową.
Powierzchnia bazowa musi być czysta i wolna od kurzu oraz luźnych cząsteczek.

Beton powinien mieć minimum 1,5 N/mm² wytrzymałości na rozciąganie.

Zanieczyszczenia w rodzaju zatłuszczenia, zaolejenia, pozostałości farb, związków chemicznych i mleczka cementowego muszą zostać bezwzględnie usunięte.

- Przygotowanie

Najlepszą metodą przygotowania powierzchni jest bezpyłowe śrutowanie. Dopuszcza się możliwość innego przygotowania, jak np.: frezowanie, ręczne lub maszynowe szlifowanie itp.

F – INSTRUKCJA APLIKACJI

● Warunki aplikacji

Wilgotność podłoża max. 4% wagowo
 Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C
 Temperatura podłoża od +10°C do +30°C
 Maksymalna względna wilgotność powietrza 70%
 Punkt rosy - temperatura podłoża i nieutwardzonej
 posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od
 temperatury punktu rosy.

● Produkty wchodzące w skład systemu i ich zużycie:

- E-Vers® 100	war. gruntująca	~0,30 kg/m ²
- Taśma miedziana i elektrody		
- E-Vers® 100 Conductive	war. przew.	~0,30 kg/m ²
- Kruszywo przewodzące		~0,60 kg/m ²
- E-Vers® 200	war. zasadnicza	~1,00 kg/m ²
- Kruszywo przewodzące+ mix kol.		~1,00 kg/m ²
- Mączka		~0,50 kg/m ²
- Kruszywo mix		~2,50 kg/m ²
- E-Vers® 200	war. zamykająca	~0,18 kg/m ²

● Proporcje, czas obróbki:

Składniki systemu E-Vers® Compact są dostarczane w gotowych wagowo zestawach do mieszania. Nie należy dzielić opakowań na mniejsze porcje. Czas obróbki:

- E-Vers® 100	100:50 (A+B)	30 min.
- E-Vers® 100 Conductive	100:50 (A+B)	30 min.
- E-Vers® 200	100:50 (A+B)	30 min.

Uwaga: długość czasu przydatności do stosowania przyjęto dla temperatury +18°C.

● Czyszczenie narzędzi

Czyszczenie narzędzi po wykonanej pracy powinno się odbywać w wyznaczonym miejscu z dala od pomieszczeń produkcyjnych i miejsca aplikacji powłok. Do czyszczenia narzędzi można używać np. ksyłenu lub acetonu. W trakcie czyszczenia i mycia należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producentów danych rozpuszczalników i unikać ich rozlania na świeżo wykonane posadzki. Opis postępowania z opakowaniami po wszystkich komponentach zawierają Karty Charakterystyk poszczególnych komponentów.

Uwaga: szczegółowa instrukcja aplikacji dostępna dla autoryzowanych wykonawców.

G – CZAS UTWARDZENIA

W warunkach temperaturowych od 15°C do 25°C, należy przyjąć następujące wartości:

● Ruch pieszy	24 godziny
● Lekki ruch kołowy	4 dni
● Pełne utwardzenie	7 dni

H – OPAKOWANIA / MASY

Składniki systemu E-Vers® Compact AS są dostarczane w pojemnikach o oznaczonych masach netto:

- E-Vers® 100	skł. A—20 kg, skł. B—10 kg
- E-Vers® 100 Conductive	skł. A—5,21 kg, skł. B—2,09 kg
- E-Vers® 200	skł. A—20 kg, skł. B—12 kg

I – MAGAZYNOWANIE

Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu E—Vers® Compact AS powinny być przechowywane w suchych i zacienionych miejscach. Optymalne temperatury to 10-15°C. Czas składowania nieotwartych i nieuszkodzonych opakowań to 24 miesiące.

J – UWAGI

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenie. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Epoksydowe masy posadzkowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Do każdego materiału i składnika dostarczane są Karty Charakterystyki zawierające szczegółowe informacje dotyczące BHP.

K – UWAGI KOŃCOWE

LAINER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k., gwarantuje wysoką jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak ze względu na zmienność warunków montażu i zastosowań produktów LAINER, informacje zawarte w niniejszej karcie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z LAINER w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze. Bezpośrednio przed aplikacją Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument traci ważność z chwilą ukazania się nowego wydania.

INFO@
[0048]
[0048]

TURKUSLAINER.COM
533 634 000
87 567 78 80



BRYLANTOWA 10
SUWAŁKI 16—400