








e-vers® sl

Gładki, samopoziomujący, epoksydowy system posadzkowy o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, o błyszczącym lub matowym wykończeniu i wysokich walorach estetycznych.

Trwały i odporny na uderzenia system E-Vers® SL dostępny jest w grubościach 2 i 3 mm oraz sześciu podstawowych wersjach kolorystycznych. System E-Vers® SL przeznaczony jest w szczególności do stref o średnim i dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego wózków widłowych i paletowych.



## A – WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

	odporny chemicznie		odporny mechanicznie
	monolityczny		przeciwpoślizgowy
	występuje w wersji odpornej na UV		łatwy w utrzymaniu czystości
	dostępny w 6 kolorach		

## B – DANE TECHNICZNE

Odporność na ścieranie	wg PN-EN 1504-2	<3000 mg
Wytrzymałość na ściskanie	wg PN-EN 12190	53 Mpa
Absorbpcja kapilarna i przepuszczalność wody	wg PN-EN 1504-2	0,002 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>
Klasa reakcji na ogień	wg PN-EN 13501-1+A1:2010	B <sub>fl</sub> -s1
Odporność na uderzenia	wg PN-EN 1504-2	Klasa II: ≥ 10 Nm
Przyczepność przy odrywaniu	wg PN-EN 1542	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Emisja LZO/VOC	wg PN-EN ISO 16000-6	< 500mg/dm <sup>3</sup>

Uwaga: próbki testowano po 28 dniach w temperaturze 20°C

## C – ZASTOSOWANIE

System E–Vers® SL przeznaczony jest m.in do zakładów produkcyjnych działających w sektorze:

---

● laboratoryjnym

---

● elektromaszynowym

---

● samochodowym

---

---

● lotniczym

---

● meblarskim

---

● papierniczym

---

## D – ATESTY I NORMY

---

● Atest Higieniczny wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska  
– 300/322/306/2021

---

● Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
– SG-83/16/N

---

● Raport badań odporności mechanicznej wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM  
– 1074/2016

---

● Raport z badań laboratoryjnych emisji LZO/VOC oraz badań wytrzymałościowych wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM  
– 193/L2017

---

## E – PODŁOŻE

● Jakość podłoża

Powierzchnia bazowa jest zazwyczaj powierzchnią betonową lub polimerową.

Powierzchnia bazowa musi być czysta i wolna od kurzu oraz luźnych cząsteczek.

Beton powinien mieć minimum 1,5 N/mm<sup>2</sup> wytrzymałości na rozciąganie.

Zanieczyszczenia w rodzaju zatłuszczenia, zaolejenia, pozostałości farb, związków chemicznych i mleczka cementowego muszą zostać bezwzględnie usunięte.

● Przygotowanie

Najlepszą metodą przygotowania powierzchni jest bezpyłowe śrutowanie. Dopuszcza się możliwość innego przygotowania, jak np.: frezowanie, ręczne lub maszynowe szlifowanie itp.

## F – INSTRUKCJA APLIKACJI

### ● Warunki aplikacji

Wilgotność podłoża max. 4% wagowo  
 Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C  
 Temperatura podłoża od +10°C do +30°C  
 Maksymalna względna wilgotność powietrza 70%  
 Punkt rosy - temperatura podłoża i nieutwardzonej  
 posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od  
 temperatury punktu rosy.

### ● Produkty wchodzące w skład systemu:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - E-Vers® 100                             | warstwa gruntująca              |
| - E-Vers® SL                              | warstwa zasadnicza              |
| - opcjonalnie P-Flex® Comfort Cover       | poliuretanowy lakier zamykający |
| - Kruszywa kwarcowe naturalne i barwione. |                                 |

### ● Zużycie:

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - E-Vers® 100                       | ~0,30 kg/m <sup>2</sup>  |
| - Kruszywo kwarcowe                 | ~1,50 kg/m <sup>2</sup>  |
| - E-Vers® SL                        | ~ 2,20 kg/m <sup>2</sup> |
| - opcjonalnie P-Flex® Comfort Cover | ~ 0,15 kg/m <sup>2</sup> |

- Składniki systemu E-Vers® SL dostarczane są w gotowych wagowo zestawach do mieszania. Nie należy dzielić opakowań na mniejsze porcje. Czas obróbki:
  - E-Vers® 100 100:50 (A+B) 30 min.
  - E-Vers® SL 100:50 (A+B) 30 min.
  - P-Flex® Comfort Cover 100:16 (A+B) 30 min.

Uwaga: długość czasu przydatności do stosowania przyjęto dla temperatury +18°C.

### ● Czyszczenie narzędzi

Czyszczenie narzędzi po wykonanej pracy powinno się odbywać w wyznaczonym miejscu z dala od pomieszczeń produkcyjnych i miejsca aplikacji powłok. Do czyszczenia narzędzi można używać np. ksyłenu lub acetonu. W trakcie czyszczenia i mycia należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producentów danych rozpuszczalników i unikać ich rozlania na świeżo wykonane posadzki. Opis postępowania z opakowaniami po wszystkich komponentach zawierają Karty Charakterystyk poszczególnych komponentów.

Uwaga: szczegółowa instrukcja aplikacji dostępna dla autoryzowanych wykonawców.

## G – CZAS UTWARDZENIA

W warunkach temperaturowych od 15°C do 25°C, należy przyjąć następujące wartości:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| ● Ruch pieszy       | 24 godziny |
| ● Lekki ruch kołowy | 4 dni      |
| ● Pełne utwardzenie | 7 dni      |

## H – OPAKOWANIA / MASY

Wszystkie składniki E-Vers® SL są dostarczane w fabrycznie zamkniętych pojemnikach o oznaczonych masach netto:

- |                         |            |         |
|-------------------------|------------|---------|
| - E-Vers® 100           | składnik A | 20,00kg |
| - E-Vers® 100           | składnik B | 10,00kg |
| - E-Vers® SL            | składnik A | 16,00kg |
| - E-Vers® SL            | składnik B | 4,00kg  |
| - P-Flex® Comfort Cover | składnik A | 8,00kg  |
| - P-Flex® Comfort Cover | składnik B | 1,28kg  |

## I – MAGAZYNOWANIE

Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu E—Vers® SL powinny być przechowywane w suchych i zacienionych miejscach. Optymalne temperatury to 10-15°C. Czas składowania nieotwartych i nieuszkodzonych opakowań to 24 miesiące.

## J – UWAGI

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenie. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Epoksydowe masy posadzkowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Do każdego materiału i składnika dostarczane są Karty Charakterystyki zawierające szczegółowe informacje dotyczące BHP.

## K – UWAGI KOŃCOWE

LAINER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k., gwarantuje wysoką jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak ze względu na zmienność warunków montażu i zastosowań produktów LAINER, informacje zawarte w niniejszej karcie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z LAINER w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze. Bezpośrednio przed aplikacją Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument traci ważność z chwilą ukazania się nowego wydania.

INFO@  
[0048]  
[0048]

TURKUSLAINER.COM  
533 634 000  
87 567 78 80



BRYLANTOWA 10  
SUWAŁKI 16—400