

pc—hard® so

Unikalny kompozyt poliuretanowo—cementowy do stosowania na powierzchniach pionowych ścian, w kanałach odwodnieniowych i do modelowania cokołów przyściennych. Spełnia najwyższe wymagania emisji lotnych związków organicznych LZO < 20 g/l, Klasa A+.

Trwały i odporny na wyjątkowo silne uderzenia kompozyt PC—Hard® SO układany jest w grubościach dostosowanych do zapotrzebowania. Unikalny skład poliuretanowo—cementowego kompozytu PC—Hard® SO jest bezpieczny dla środowiska i pracowników, bezwonny, dlatego doskonale nadaje się również do przeprowadzania remontów podczas pracy zakładu.



A – WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

| | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
|  | odporny na szoki termiczne |  | odporny na chemikalia |
|  | odporny mechanicznie |  | bakteriostatyczny |
|  | przeciwpoślizgowy |  | monolityczny |
|  | dostępny w ośmiu kolorach |  | szybki powrót do działania |

B – DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Odporność na ścieranie | wg PN-EN ISO 5470-1 | < 3000 mg |
| Wytrzymałość na ściskanie | wg PN-EN 196-1 | 50 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie | wg PN-EN 196-1 | 15 MPa |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | wg PN-EN 1062-3 | 0,004 kg/m ² x h ^{0,5} |
| Klasa reakcji na ogień | wg PN-EN 13501-1+A1:2010 | B _{fl} -s1 |
| Odporność na uderzenie | wg PN-EN-ISO 6272-1 | Klasa II: ≥ 10 Nm |
| Przyczepność przy odrywaniu | wg PN-EN 1542 | ≥ 1,5 N/mm ² |
| Klasa przeciwpoślizgowości | wg PN-EN 1504-2 | Klasa I: ≥ 40 |
| Emisja LZO/VOC | wg PN-EN-ISO 16000-6 | Klasa A+ |

Uwaga: próbki testowano po 28 dniach w temperaturze 20°C

C – ZASTOSOWANIE

Bakteriostatyczny kompozyt PC—Hard® SO zapobiega rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej na jego powierzchni, spełniając najwyższe standardy higieny jednocześnie ogranicza zapachy. Kompozyt PC—Hard® SO przeznaczony jest do zakładów produkcyjnych i przetwórczych branży:

- mięsnej

- napojowej i alkoholowej

- drobiarskiej

- piekarniczej

- mleczarskiej

D – ATESTY I NORMY

- Atest wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska
— 301/322/307/2021

- Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
— SG-84/16/N

- Raport badań odporności mechanicznej wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM
— 1074/2016

- Raport z badań laboratoryjnych emisji LZO/VOC oraz badań wytrzymałościowych wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM
— 193/L2017

- Certyfikat HACCP wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. /certification and Business Enhancement
— PL17/0573

E – PODŁOŻE

- Jakość podłoża

Powierzchnia bazowa jest zazwyczaj powierzchnią betonową lub polimerową.

Powierzchnia bazowa musi być czysta i wolna od kurzu oraz luźnych cząsteczek.

Beton powinien mieć minimum 1,5 N/mm² wytrzymałości na rozciąganie.

Zanieczyszczenia w rodzaju zatluszczenia, zaolejenia, pozostałości farb, związków chemicznych i mlecza cementowego muszą zostać bezwzględnie usunięte.

- Przygotowanie

Najlepszą metodą przygotowania powierzchni jest bezpyłowe śrutowanie. Dopuszcza się możliwość innego przygotowania, jak np.: frezowanie, ręczne lub maszynowe szlifowanie itp.

F – INSTRUKCJA APLIKACJI

● Warunki aplikacji

System można aplikować na 7 dniowym betonie
 Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C
 Temperatura podłoża od +10°C do +30°C
 Maksymalna względna wilgotność powietrza 85%
 Punkt rosy - temperatura podłoża i nieutwardzonej
 posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od
 temperatury punktu rosy.

● Produkty wchodzące w skład systemu

- PC-Hard® Primer warstwa gruntująca
- PC-Hard® SO warstwa zasadnicza

● Zużycie

- PC-Hard® Primer ~ 0,4 kg/m²
- PC-Hard® SO ~ 10,0 kg/m²

● Składniki systemu PC-Hard® SO dostarczane są w gotowych wagowo zestawach do mieszania. Nie należy dzielić opakowań na mniejsze porcje. Czas obróbki:

- PC-Hard® Primer ~15-20 min
- PC-Hard® SO ~15- 20 min

Uwaga: długość czasu przydatności do stosowania przyjęto dla temperatury +18°C.

● Czyszczenie narzędzi

Czyszczenie narzędzi po wykonanej pracy powinno się odbywać w wyznaczonym miejscu z dala od pomieszczeń produkcyjnych i miejsca aplikacji powłok. Do czyszczenia narzędzi można używać np. ksyłenu lub acetonu. W trakcie czyszczenia i mycia należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producentów danych rozpuszczalników i unikać ich rozlania na świeżo wykonane posadzki. Opis postępowania z opakowaniami po wszystkich komponentach zawierają Karty Charakterystyk poszczególnych komponentów.

Uwaga: szczegółowa instrukcja aplikacji dostępna dla autoryzowanych wykonawców.

G – CZAS UTWARDZENIA

W warunkach temperaturowych od 15°C do 25°C, należy przyjąć następujące wartości:

- | | |
|---------------------|------------|
| ● Lekki ruch | 24 godziny |
| ● Pełne utwardzenie | 7 dnini |

H – OPAKOWANIA / MASY

PC-Hard® SO oferowany jest w kompletach komponentów, w gotowych do mieszania proporcjach o masie:

- PC-Hard® SO składnik A 1,30 kg
- PC-Hard® SO składnik B 1,35 kg
- PC-Hard® SO składnik C 12,60 kg
- PC-Hard® SO składnik D 0,15 kg

I – MAGAZYNOWANIE

Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu PC—Hard® SO powinny być przechowywane w suchych i zacienionych miejscach. Optymalne temperatury to 10-15°C. Czas składowania zamkniętych i nieuszkodzonych opakowań to 24 miesiące.

J – UWAGI


Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenie. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Poliuretanowo- cementowe masy posadzkowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Do każdego materiału i składnika dostarczane są Karty Charakterystyki zawierające szczegółowe informacje dotyczące BHP.

K – UWAGI KOŃCOWE

LAINER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k., gwarantuje wysoką jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak ze względu na zmienność warunków montażu i zastosowań produktów LAINER, informacje zawarte w niniejszej karcie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z LAINER w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze. Bezpośrednio przed aplikacją Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument traci ważność z chwilą ukazania się nowego wydania.

INFO@
[0048]
[0048]

TURKUSLAINER.COM
533 634 000
87 567 78 80



BRYLANTOWA 10
SUWAŁKI 16—400